

AISLANTE FLEXIBLE · CLASE TÉRMICA H

AISLANTE FLEXIBLE AMA

Laminado trilaminar aramida / poliéster / aramida clase H para aislamiento de ranura y de fase en motores de alta exigencia térmica.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento de ranura, cierre de ranura, aislamiento de fase y entre capas en motores y generadores clase H, así como material base para cuñas de cierre de ranura.

PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Construcción AMA: papel aramida / film poliéster / papel aramida
- Clase térmica H · 180 °C con excelente estabilidad dimensional
- Alta resistencia al desgarro en bordes, apta para inserción automática
- Formato en lámina de 570 × 980 mm en seis espesores

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes · Aislantes flexibles
Composición	Laminado aramida–poliéster–aramida (AMA)
Clase térmica	H · 180 °C
Formato comercial	Láminas de 570 × 980 mm
Espesores	0.20 · 0.24 · 0.31 · 0.37 · 0.48 mm
Usos técnicos	Aislamiento de ranura, de fase, entre capas y fabricación de cuñas

PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE
AMA 0.20 MM CLASE H	570 × 980 MM	Aislante flexible	H
AMA 0.24 MM CLASE H	570 × 980 MM	Aislante flexible	H
AMA 0.31 MM CLASE H	570 × 980 MM	Aislante flexible	H
AMA 0.37 MM CLASE H	570 × 980 MM	Aislante flexible	H
AMA 0.48 MM CLASE H	570 × 980 MM	Aislante flexible	H