

BARNIZ DE IMPREGNACIÓN · CLASE H

ULTIMEG 2000/380

Barniz de impregnación alkyd fenólico de propósito general · elevado punto de ignición · homologado UL · clase H.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Impregnación por inmersión en frío o en caliente de motores y generadores eléctricos. Impregnación al vacío-presión (VPI) con alto grado de penetración.

Transformadores, bobinas, relés y equipo eléctrico en general. Especialmente apropiado para grandes tanques de almacenamiento con baja rotación.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Película resistente, de excelentes propiedades aislantes y muy buena adherencia hasta clase H
- Alto grado de penetración con buena retención y bajo nivel de drenado secundario
- Excelente estabilidad en tanque, apto para grandes depósitos de baja rotación
- Excelente resistencia a la humedad y a los aceites aislantes una vez curado
- Buena flexibilidad para el aislamiento de terminales; compatible con los sistemas de aislamiento habituales

■ PROPIEDADES AL SUMINISTRO

PROPIEDAD	MÉTODO DE TEST	VALOR
Viscosidad a 25 °C	BS 3900 PT A6 B4	115 a 145 segundos
Contenido de sólidos	—	48 ± 2 %
Densidad	—	0,92 – 0,94
Punto de ignición	—	40 °C
Clase térmica	—	H (180 °C)
Homologación	—	UL File E220579
Proceso	—	Impregnación por inmersión en frío o en caliente / V.P.I.